



Scotch™ Klebeband 2836

Abdeckklebeband

Produktinformation

1/97

Produktbeschreibung / Märkte

Scotch™ Klebeband 2836 ist ein beiges, feingekrepptes Papierklebeband für den universellen Einsatz bei Lackierprozessen bei höheren Temperaturen in der Automobilindustrie und anderen Industriemärkten.

Merkmale	Vorteile	Nutzen
* Latex imprägnierter, feingekreppter, kräftiger Papierträger	* Sehr gute Lösemittelbeständigkeit * Gute Wasserbeständigkeit * Glatte Rückseite * Beständiges Verformungsverhalten * Gute Anpassungsfähigkeit * Sehr gute Einreißbeständigkeit * Leichtes Abreißen von Hand * Gute Lackhaftung	* Verhindert Durchbluten des Klebebandes * Kein Nachmaskieren nach Naßschleifen notwendig * Geeignet für Wasserlacke * Anwenderfreundliche Handhabung * Kein Einreißen in Kurven * Leichtes Maskieren in Kurven * Problemloses Abziehen in einem Stück * Leichte Handhabung * Keine Verunreinigung des Lackes durch Lackpartikel
* Kontrolliert vernetzter Gummi-Harz-Klebstoff	* Sehr gute Soforthaftung * Sehr gute Dauerhaltekraft * Hohe Beständigkeit gegen Klebstoffübertrag * Kontrolliertes Abrollen * IR-Beständigkeit	* Klebt sofort * Kein Ablösen, auch nicht nach mehreren Ofendurchgängen * Rückstandfreies Entfernen * Leichte Handhabung * Universell einsetzbar

Scotch™ Klebeband 2836

Anwendungen / Merkmale

Durch die Temperaturbeständigkeit von 140 °C über eine Stunde kann Scotch™ 2836 sowohl bei längeren als auch bei sich wiederholenden Trockenzyklen verwendet werden.

Produktmerkmale

Dicke	:	0.170 mm	AFERA 4006
Klebkraft zu Stahl	:	10 N/25 mm	AFERA 4001
Reißfestigkeit	:	115 N/25 mm	AFERA 4004
Dehnung	:	10.5 %	AFERA 4005
Temperaturbeständigkeit	:	140 °C	

Gute Resultate und leichte Entfernbarkeit können bei unterschiedlichen Temperaturen/Verweilzeiten auf verschiedenen Oberflächen erreicht werden. Tests sollten durchgeführt werden, um die Leistung des Scotch™ Klebebandes 2836 in Ihrem individuellen Prozeß zu bestimmen. Die besten Resultate bei leichter Entfernbarkeit werden bei einer Temperatur von 140 °C für 60 min. erreicht.

Standardabmessungen

Breite (mm)	:	15, 19, 25, 30, 38, 50, 75 und 100
Länge (m)	:	50

Lagerung

Das Klebeband ist an einem sauberen und trockenen Ort aufzubewahren. Eine Temperatur von 21°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 50 % ermöglicht die längste Haltbarkeit.

* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M.



3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 33 30
Telefax 0 21 31 / 14 38 17

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier